



4170 decor primer

Anvendes for at sikre vedhæftning, binding og porelukning mellem underlag og efterfølgende lag af mira 6820 micro decor spartelmasse.

- Sikrer god vedhæftningsevne
- Indendørs og udendørs
- Anvendes i våde og tørre rum

Flydende polymerbaseret væske. Anvendes som primer i fortyndet stand på alle sugende underlag i tørre og våde rum.

4170 decor primer leveres i 1 liter flaske.



Bygningsdel

- Væg
- Gulv
- Svømmebassiner
- Vådrum
- Bygningsdele generelt
- Balkon
- Terrasse
- Indendørs
- Udendørs

Underlag

- Betonvæg
- Puds lag
- Beton
- Trægulv
- Letbeton
- Pudset murværk
- Gips puds/-spartel
- Cementgulv spartel
- Pladeunderlag

Produktbeskrivelse

Polymerbaseret finmolekylær primer.

Tekniske data

Densitet:	1-1,08 kg/l
Tørretid v/18°C til videre overfladebehandling:	1-2 timer
Anbefalet arbejdstemperatur:	10-18°C
Forbrug	
Fortyndet:	0,08-0,1 l/m ²
Ufortyndet:	0,1-0,2 l/m ²

Anvendelsesområde

4170 decor primer anvendes fortyndet med vand i forholdet 1 del primer til 3 dele vand på sugende underlag som letbeton, porøs puds og lignende. På mindre sugende underlag som støbt beton eller spartellag i forholdet 1 del primer til 2 dele vand. Anvendes koncentreret på træpladeunderlag til at sikre vedhæftning mellem underlag og microcement

Underlagstyper

Murværk, malede overflader, pladeunderlag, gipsplader, flisebelægning, bestående pudslag og beton.

Forbehandling af underlag

Underlaget skal være fast, tørt og fri for støv, olie, fedt og løse partikler. Underlaget skal evt. ruslibes før påføring af spartelmassen.

Udførelse

Primning foretages når underlaget er klargjort og så tørt, at primeren kan få vedhæftning til underlaget. Sugende underlag som beton, letbeton eller puds primes med 4170 decor primer fortyndet med vand i forholdet 1 del primer til 3 dele vand. Primeren arbejdes godt ind i underlaget med en børste. På mindre sugende underlag i forholdet 1 del primer til 2 dele vand.

Arbejdshygiejniske forhold

Indeholder ingen emner som kræver mærkning i henhold til Reach forordningen (EU) 1272/2008. Normale sikkerhedsforhold for håndtering af kemiske stoffer skal overholdes. Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

Emballage

1 kg plastflaske.

Lagring og transport

Opbevares og transporteres frostfrit og tørt. Produktet overholder de tekniske specifikationer minimum 1 år fra produktionsdato i uåbnet emballage. Kan anvendes efterfølgende - dog kan de tekniske egenskaber ændres f.eks. med en forlænget hærdetid.

Salg

mira's produktprogram sælges gennem byggemarkeder og fliseforretninger overalt i landet.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com