



4650 aqua stop flexibel



1-komponent cementbaseret fleksibel membran for vandtætning ude og inde, på terrasser, balkoner, gulvarealer og bassiner i svømmeanlæg

- Modstår mere end 15 m vandsøjle
- Resistent overfor almindeligt forekommende kemikalier i levnedsmiddelindustri og bademiljøer
- God vedhæftning til alle mineralsk bundne, faste underlag
- Perfekt underlag til montering af keramiske fliser

4650 aqua stop flexibel er velegnet som membran i industriområder som levnedsmiddelindustri, storkøkkener på underlag af beton og lignende. Velegnet som underlag for fliselægning. 4650 aqua stop flexibel leveres i 12,5 kg sække.

Bygningsdel

- ✓ Væg
- ✓ Gulv
- ✓ Svømmebassiner
- ✓ Vådrum i offentlige badeanstalter
- ✓ Levnedsmiddelindustri
- ✓ Balkon
- ✓ Terrasse
- ✓ Indendørs
- ✓ Udendørs


Underlag

- ✓ Betongulv
- ✓ Pudslag
- ✓ Betonelement
- ✓ Pudset murværk

Produktbeskrivelse

1-komponent, elastisk, cementbaseret membran til vandtætning af mineralsk bundne underlag.

Tekniske data

Densitet:	1500 kg/m ³
Produktgenskaber jf. prEN 14891:	CMP
Deformation:	min. 0,75 mm
Anvendelsestid:	3 timer
Tørretid v/18°C overfladetør, klar til næste lag	3-5 timer
til videre overfladebehandling til max. belastning:	10-24 timer 7 døgn
Anbefalet arbejdstemperatur: (både pulver og vand)	10-20°C
Forbrug	
Ved 2 påføringer	2,2 – 2,5 kg/m ²
Ved 3 påføringer	min. 3,0 kg/m ²
	Se information på ydeevnedeklaration - DoP

Anvendelsesområde

Som vandtæt membran før montering af keramiske fliser, facadepuds, eller uden overfladebeskyttelse på områder med let trafik som gangarealer. Anvendes i offentlige bade-miljøer, dusch, gulvarealer, svømmebassiner, på terrasser, balkoner, storkøkkener og lignende. Også velegnet som overfladebeskyttelse på betonkonstruktioner, facader, skor-stene og fundamentet.

Underlagstyper

Beton, puds og lignende mineralsk bundne underlag.

Forbehandling af underlag

Underlaget skal være fast og frit for løse partikler. Huller, sprækker og lignende skal repareres med vandfast mørtel/spartelmasse. Det skal være frit for smuds, olie, fedt, maling, limrester osv. Sugende underlag bør fugtes med vand (der må ikke stå vand på underlaget) før påføring af 4650 aqua stop flexibel.

Hvor der er risiko for bevægelser i underlaget som i fuger, overgange gulv/vægvinkel og lignende, forsegles overgange med 4502 vapourband. 4502 vapourband monteres direkte i den våde masse og topforsegles efterfølgende med 4650 aqua stop flexibel.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com

I sprækker og svindrevner med minimal bevægelse (mindre end 0,75 mm) kan bevægelse optages i membranlaget.

Støbte, sammenhængende, armerede bygningsdele som svømmebassiner skal ikke forsegles med armeringsbånd.

Udførelse

12,5 kg pulver blandes med 2,7-2,9 liter rent vand. Anvend blandespiral i minimum 2 minutter til massen er klumpfri og homogen.

Påføres med korthåret rulle/kost eller sprøjte. Ved sprøjtning anbefales at efterglatte med kost. Påføres i minimum 2 lag af 1-1,25 kg/m² pr. påføring. Hvert lag skal være overfladetørt, før det næste lag påføres. Ved kraftig vandbelastning som i svømmebassiner og lignende påføres 3 lag.

Ved overfladebehandling med keramiske fliser kan det anbefales i særligt tørt, varmt eller blæsende klima at prime med 4180 primer (jf anvisning for fliseklæb) for at undgå, at fliseklæben bliver skintør.

Arbejdshygiejniske forhold

MALkode 00-4 (1993) PR nr. 2210758

Produktet indeholder cement. Arbejdshygiejniske forholdsregler for cement skal overholdes.

4650 aqua stop flexibel er baseret på lavalkalisk hvid cement og overholder derfor uden tidsbegrænsning grænseværdien for kromindhold.

Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

Emballage

12,5 kg plastforstærkede papirsække med bærehåndtag.

Lagring og transport

Opbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske specifikationer min. 12 måneder fra produktionsdato i ubrudt emballage. Kan anvendes efterfølgende, - dog kan de tekniske egenskaber ændres f.eks. med en forlænget hærdetid.

Salg

mira produkterne sælges gennem byggemarkeder og fliseforretninger overalt i landet.