



## 6940 micro decor floor

### Rustikt microdecor spackel för golvytor

- Ger ett rustikt utseende för ditt golv
- Kan appliceras i flera skikt
- 1-komponent
- Klar för ytbehandling efter 24 timmar
- Infärgat - fler färgalternativ

Microcement som ger ett rustikt golv och med en rå betonglook. Finns i flera färger.

6940 micro decor floor levereras i 5 kg säck.

### Användningsområde

- Vägg
- Golv
- Våtrum: dusch
- Våtrum: övriga golv
- Inomhus
- Utomhus

### Underlag

- Betonggolv
- Putsskikt
- Lättbetong
- Trägolv
- Plattor
- Befintlig kakel
- Målade underlag
- Stabila skivunderlag
- Gipsskivor/spackel
- Golvvärme

### Skiktjocklek

- 2-4 mm totalt

## Produktbeskrivning

Cementbaserad spackelmasa för användning på golv inomhus.

## Tekniska data

Densitet, våt:	1200 kg/m <sup>3</sup>
Användningstid:	30 min.
Härdningstid (beroende på temperaturförhållanden) för ytterligare ytbehandling:	24 timmar
Rekommenderad arbetstemperatur:	10-20°C
Förbruk beroende på skiktjockleken 2-4 mm. skiktjocklek	2,5-6 kg/m <sup>2</sup>

## Användningsområden

Dekorativ spackelmasa för golvytor. Ej för användning i våt-zon 1.

## Underlag

6940 micro decor floor kan appliceras i ett eller flera lager upp till 2-4 mm tjocklek på stabila underlag bestående av betong, puts, målade ytor och kakel.

## Förbehandling av underlag

Underlaget ska vara fast, torrt och fritt från damm, olja, fett samt lösa partiklar. För ojämna ytor, primas och slätspackles med 6600 cemplan. På täta underlag som målade ytor, keramiska plattor o.d. ska ytan rengöras och vid behov ruggas, men inte primes.

På underlag av gamla plattor rekommenderas att du först lägger ett baslager, t.ex. 6940 micro decor floor eller ett tunt lager fästmasa för att fylla fogarna. Om 6940 micro decor floor används som baskitt, måste en större förbrukning förväntas.

## Priming

Priming utförs när underlaget är rent och torr. Sugande underlag som betong, lättbetong och puts primes med mira 4170 decor primer utspätt med vatten i ett förhållande av 1 del primer till 3 delar vatten. På mindre sugande underlag är förhållandet 1 del primer till 2 delar vatten. På täta ytor som målade ytor, keramiska plattor och liknande behöver ytan bara rengöras.

## Utförande

5 kg 6940 micro decor blandas med 1,2-1,3 l rent vatten och rörs långsamt om med visp i 2-3 min tills massan är klumpfri.

Applicera produkten på den primade golvytan med en bred spackel eller liknande. För att uppnå en jämn skiktjocklek kan 6940 micro decor floor fördelas med tandsidan på en 4 mm tandspackel och sedan jämnas till med den släta sidan. Antal skikt: 1-2 tills ytan är täckt och önskad effekt samt struktur har erhållits. Vid applicering av flera skikt, ska det första skiktet vara torrt på ytan. Applicera ett nytt skikt först efter 3 timmar.

Appliceringen av 6940 micro decor floor bör fortsätta oavbrutet tills hela ytan är täckt, detta för att undvika färgskillnader. Avbrott vid applicering bör ske vid naturlige stannar som t.ex tröskel.

Undvik vind, drag och värmepåverkan från t.ex. solljus och golvvärme under utförandet såväl som under härdningstid. Golvvärme kan slås på långsamt efter 7-8 dagar.

Verktyg rengörs i vatten omedelbart efter användning.

Den färdiga ytan ger en slät, tät och porfri finish men kan även slipas med en mekanisk slipmaskin med sandpapperskorn 120-240. Därefter ska både slipade och oslipade ytor behandlas med 4730 protect.

## Arbetshygieniska anvisningar

Innehåller inga ämnen som kräver märkning enligt Reach-förordningen (EU) 1272/2008. Normala säkerhetsförhållanden för hantering av kemiska ämnen ska iakttas.

I övrigt hänvisas det till säkerhetsdatabladet.

## Förpackning

5 kg säck.

## Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna minst 1 år från produktionsdatum i oöppnad förpackning. Kan användas senare än detta - däremot kan de tekniska egenskaperna förändras till exempel med förlängd härdningstid.

## Försäljning

mira's produktsortiment säljs via byggmarknader och kakelbutiker över hela landet.

Få mer information om miras spackel- och gjutmassor, vattentätning, plattsättning och fogning på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)