



## Bruksområde

- ✓ Vegg
- ✓ Tørre rom
- ✓ Inne

## Underlag

- ✓ Med stort svinn/deformasjon
- ✓ Betongelementer
- ✓ Lettbetongelementer
- ✓ Lettbetongblokker
- ✓ Pusset murverk
- ✓ Gipsuss/sparkel
- ✓ Gipsplater
- ✓ Gammel fliskledning/malte flater
- ✓ Trebaserte plater

## Flistyper

- ✓ Keramikk med vannopptak under 0,5%
- ✓ Keramikk med vannopptak over 0,5%
- ✓ Naturstein

## 3500 multiflex

**Akrylbasert, høyelastisk, hvit pastalim for innendørs bruk, i tørre rom, på underlag med stor deformasjonsrisiko**

- Ferdig blandet og velegnet til flismontering på bevegelige underlag
- Limer til de fleste typer underlag
- Kan benyttes til alle typer fliser

3500 multiflex benyttes til liming av alle typer keramiske fliser, og speil for innmuring. Limet er velegnet til de fleste underlag som gipsplater, spon og kryssfiner, gamle fliser, malte flater, puss, betong, betongelementer og lettbetongelementer.

3500 multiflex er et våtprodukt, som er bruksklart ved levering. Produktet er lett å bearbeide og enkelt å fordele på overflaten.

3500 multiflex leveres i 4 kg spann.

## Produktbeskrivelse

Høyelastisk hvit flispasta klart til bruk. Lett og smidig å bruke, med meget stor strekk- og trykkstyrke.

## Tekniske data

Densitet:	1600 kg/m <sup>3</sup>
Produktegenskaper jf. EN12004:	D1
Brukstid:	maks. 30 min.
Tørketid ved/18°C til utfuging/lett gangtrafikk:	1-4 døgn
Arbeidstemperatur:	10-25°C
Forbruk (gjennomsnitt):	1,4 kg/m <sup>2</sup>
<b>CE</b>	Se informasjon på ytelseserklæring - DoP

## Bruksområde

Til montering av alle typer keramiske fliser og naturstein på gulv og vegg innendørs i tørre områder.

## Underlag

3500 multiflex er spesielt egnet til underlag med mye bevegelse og stor deformasjonsrisiko. Betong og lettbetongelementer, lettklinkermurverk, pussede flater, gipspuss/-sparkel, gipsplater, plater av tremateriale, gamle fliser.

## Forbehandling av underlaget

Underlaget skal være bæredyktig, stabilt, sammenhengende, rengjort for støv, fett og sementslam.

Underlaget skal være tørt. Sugende underlag bør primes med 4180 primer.

Ved montering på gamle fliser og malte flater kontrolleres det at fliser/maling sitter fast. Overflaten renses for fett og urenheter med 7110 base cleaner.

## Bruksanvisning

Limet er klart til bruk. Ikke smør lim på større arealer enn man rekker å sette fliser på innen limet skinnherder.

3500 multiflex trekkes på underlaget med en tannsparkel, først med sparkelens glatte side, deretter trekkes tannsidene gjennom limet. Følg anvisning for korrekt tannstørrelse til underlag/flistype.

Flisene vrís/presses på plass i det våte flislimet. Kontroller jevnlig at det oppnås full limdekning på flisens bakside.

Unngå vind, trekk og varmepåvirkning fra f.eks. sollys og gulvvarme under utførelsen og i herdetiden på 7-8 døgn.

Avhengig av flisenes sugsevne og romtemperaturen, er overflaten klar til fuging etter ca. 1-4 dager.

## Arbeidshygieniske anvisninger

Produktet er ikke merkepliktig.

Det henvises ellers til HMS-datablad

## Emballasje

4 kg spann.

## Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt og frostfritt.

Produktet er lagerstabil i min. 1 år fra produksjonsdato i uåpnet emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

## Salg

mira's produktprogram selges gjennom byggevarehandelen og spesialforretninger for keramiske fliser.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)