



## Bruksområde

- Gulv
- Vegg
- Våtrom
- Svømmebasseng
- Inne
- Ute (kun vegg)

## Underlag

- Betong
- Letbetong
- Pusslag
- Gipsplater/sparkel
- Tregulv
- Gammel fliseoverflater
- Stabile plater
- Vann- og el-gulvvarme

## Lagtykkelse

- 3-30 mm



## 6850 cemplaster

**Fleksibel, hurtigherdende sparkelmasse til reparasjon og glattsparkling av veggflater ute og inne og av gulvflater inne**

- **Fleksibel, hurtigherdende sparkelmasse**
- **Klar til overflatebehandling etter 3 timer**
- **Velegnet til reparasjon og renovering**


Vannfast sparkelmasse velegnet til reparasjon av hull og glattsparkling av vegg og gulv.

6850 cemplaster leveres i 12,5 kg sekker.

## Produktbeskrivelse

Sementbasert, hurtigherdende og vannfast sparkelmasse.

## Tekniske data

Produkttegningskaper jf. EN 13813: CT	C12F4
Brukstid:	ca. 30 min.
Herdetid v/18°C til lett gangtrafikk/overflatebelegg: ved våtromsmembran:	3-4 timer 10-14 timer
Anbefalet arbeidstemperatur:	10-20°C
Forbruk:	1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm lagtykkelse
	Se informasjon på ytelseserklæring - DoP

## Bruksområde

Til reparasjon av huller og sprekker i vegg og gulv. Til glattsparkling av vegg- og gulvflater i boligområder og lett industri. Kan brukes som underlag for maling, keramiske fliser, våtromsmembran etc. på innendørs områder.

## Underlagstyper

6850 cemplaster kan brukes på underlag av betong, lett-betong, murstein og øvrige sementbaserte underlag.

## Forbehandling av underlag

Underlaget skal være bæredyktig, stabilt, sammenhengende, rengjort for støv, fett og sementslam. Løst støv fjernes med støvsuger. Fett, olje med videre fjernes med 7110 base cleaner, høytrykksspyling eller annen effektiv rengjøringsmetode.

## Priming

Sugende underlag primes med 1 del 4180 primer fortynnet med 3 deler vann. Primeren arbeides godt inn i underlaget med kost.

## Utførelse

12,5 kg 6850 cemplaster pulver blandes med 3,1 – 3,5 liter rent vann til en klumpfri masse. Bruk visp på drill. Både pulver og vann skal være temperert.

Sparkelmassen kan brukes i ca. 30 minutter etter blanding ved en romtemperatur på 10-18°C.

Sparkelmassen påføres med en ca. 30 cm bred stålsparkel. Hvis flere lag påføres, skal foregående lag være herdet, før neste påføring foretas.

Overflaten kan belegges etter 3-4 timer. I våtrom fuktisoleres overflaten med 4400 multicoat tidligst etter 10-14 timer.

## Arbeidshygieniske forhold

Produktet inneholder sement. Arbeidshygieniske forholdsregler for sement skal overholdes.

6850 cemplaster er garantert kromnøytralisert i minimum 12 måneder.

Det henvises ellers til HMS-datablad.

## Emballasje

12,5 kg plastforsterket papirsekk.

## Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 6 måneder fra produksjonsdato i ubrudd emballasje. Kan brukes lenger, - men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

## Salg

mira produktene selges gjennom byggevarehandelen og flisforretninger.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fugging på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)