



Bruksområde

- Vegg
- Gulv
- Våtrom
- Svømmebasseng
- Inne
- Ute

Underlag

- Betonggulv
- Betongelementer
- Gulvsparkelmasse
- El- og vannbåren gulvvarme
- Gamle fliser/malte flater
- Gips puss/-sparkel
- Gipsplater/celleplastplater med sement overflate
- Letbetongblokker
- Letbetongelementer
- Pusset murverk
- Trebasert underlag
- Våtroms membran
- Asfalt

Lagtykkelse

- 3-20 mm

stonefix

Sementbasert, grå spesialmørtel

- Sementbasert klebemørtel
- Klar til lett gangtrafikk og fuging etter 18-20 timer
- Egnet til montering av kantstein og heller på asfalt

Stonefix er basert på grå sement til montering av naturstein, betongstein, skifer mm på underlag av betong, puss og asfalt.

Stonefix leveres i 25 kg sekker.



Produktbeskrivelse

Sementbasert, frostsikker, vannfast, plastforsterket, grå klebemørtel i pulverform med kornstørrelse på max 1 mm.

Tekniske data

Densitet:	1450 kg/m ³
Produktegenskaper:	
Brukstid:	40 min.
Tørketid v/18°C til fuging/lett gangtrafikk:	18-20 timer
Belastningsklar (full):	7 døgn
Anbefalt arbeidstemp.:	10-25°C
Forbruk gulv (gjennomsnitt):	avhengig av oppgave

Bruksområde

Til montering av f.x. brostein, naturstein, skifer og lignende på underlag av puss, betong og asfalt. Ved oljeholdige naturstein som f.eks. skifer kreves spesialinstruksjon.

Underlagstyper

stonefix kan brukes på underlag av pusslag, betong og asfalt.

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være bæredyktig, stabilt, sammenhengende og rengjort. Tørr betong fuktes med vann.

Utførelse

25 kg pulver blandes med 4,8-5,3 liter rent vann til en klumpfri masse som er klar til bruk. Bruk visp på drill i 2-3 min. Sørg for at både pulver og vann er temperert. Trekkes på underlaget og jevnes med grov tannsparkel, murskje eller retholt i lagtykkelser på 3-20 mm.

Limet kan brukes i 30-40 minutter etter blanding. Påfør ikke limet på større arealer enn at flisene kan monteres innen 20-30 minutter. Det er viktig at hele flaten er dekket med lim. Steinene trykkes ned i limet til det flyter frem på alle sider.

Hvis underlaget er ujevnt, benyttes en stivere konsistens på limet. Unngå trekk og direkte sollys under utlegging.

Unngå vind, trekk og varmpåvirkning fra f.eks. sollys og gulvvarme under utførelsen og i herdetiden. Gulvvarme kan startes langsomt opp etter 7-8 døgn.

Arbeidshygiejniske forhold

Produktet inneholder sement. Arbeidshygiejniske forholdsregler for sement skal overholdes.

stonefix er garantert kromneutralisert i minimum 12 måneder fra produksjonsdato i ubrudt emballasje.

Det henvises ellers til sikkerhetsdatablad.

Emballage

25 kg plastforsterkede papirsekker.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 12 måneder fra produksjonsdato i ubrudt emballage. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

Salg

mira produktene selges gjennom byggevarekjeder og flisforretninger over hele landet.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com