



6920 fireplace mortar

Cementbaserad murbruk med hög värmebeständighet

- Eldfast bruk
- Hög värmebeständighet
- För montering av eldfasta stenar
- Redo för exponering för värme efter 4-7 dagar

6920 fireplace mortar är ett cementbaserad bruk som används för att bygga murverk i eldstäder, pizzugnar och skorstenar, samt murar i rökrör och putsning av brandväggar.

6920 fireplace mortar levereras i 6 kg påsar.

Användningsområde

- Väg
- Golv
- Eldstäder
- Pizzaugnar
- Skorstenarna
- Rökrör
- Brandväggar
- Inomhus
- Utomhus

Underlag

- Betonggolv
- Betongelement
- Golvavjämningssmassa
- Befintlig keramik/målade ytor
- Gipsputs/-spackel
- Gipsskivor/cellplastskivor med cementbunden ytskikt
- Lättbetongblock
- Lättbetongelement
- Putsat murverk
- Trä/-spånskivor
- Tätskiktssystem

Produktbeskrivning

Cementbaserad värmebeständig murbruk.

Tekniska data

Öppentid:	1-2 timmar
Lämplig arbetstemperatur:	10-25°C
Härningstid före exponering för värme:	4-7 dagar

Användningsområden

För murverk av eldstäder, pizzaugnar och skorstenar, murverk av rökrör, putsning av brandväggar.

Underlag

6920 fireplace mortar kan användas på underlag av betong, lättbetong, tegel och murverk.

Förbehandling av underlaget

Underlaget måste vara stabilt och rent från damm, fett och lösa partiklar. Absorberande ytor fuktas med vatten.

Bruksanvisning

6 kg 6920 fireplace mortar blandas med 0,95 liter rent vatten.

Rör om i 2-3 minuter. Små mängder kan blandas med murslev, större mängder blandas med visp med låg hastighet. Applicera med murslev eller stålspackel.

Efter installationen måste murbruket skyddas mot tvingande torkning genom att eventuellt fuktas med vatten.

Efter 4-7 dagar måste murbruket utsättas för värme.

Arbetshygieniska anvisningar

Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållningsregler för cement ska uppfyllas.

Förpackning

6 kg plastförstärkt papperspåse.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna i minst 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de tekniska egenskaperna ändras, till exempel med en förlängd härningstid.

Försäljning

mira's produktprogram säljs genom byggvaruhandeln och återförsäljare av byggkeramiska plattor i hela landet.

information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på www.mira.eu.com